

缩合型增粘剂

SK-AP198

产品特性:

- 促进缩合型硅胶对塑胶，金属等材质的粘接；
- 对大多数基材有润湿效果；
- 优异的热稳定性和低 VOC。

技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	微黄透明液体	目测
运动粘度 ($\text{mm}^2/\text{s}@25^\circ\text{C}$)	20~200	GB/T 10247-2008
折光率 (25°C)	1.43~1.45	GB/T 6488
比重 (g/cm^3)	1.04~1.10	GB/T 2013-2010

典型应用:

- 改善缩合型硅橡胶对各种基材的附着力；
- 硅烷改性 (MS) 胶黏剂和聚氨酯胶黏剂的附着力促进。

使用方法:

- 添加缩合型硅橡胶体系，添加量 1~3%。

包装贮运:

- SK-AP198 按 5KG/桶，20KG/箱包装；
- 请室温、干燥、避光保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
- 自生产日期起，3 个月内使用最佳，超期复检合格后方可使用。

安全与环保:

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。