

有机硅锚固剂

SK-M01

产品特性:

- 中性，无腐蚀性；
- 耐水性优；
- 附着力优，剥离力稳定无爬升。

技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	无色至微黄透明液体	目测
运动粘度 (mm ² /s@25℃)	10~50	GB/T 10247-2008
比重 (g/cm ³)	1.04±0.02	GB/T 2013-2010
折光率 (25℃)	1.42~1.44	GB/T 6488

典型应用:

- 加成型硅压敏胶-膜材附着力促进以提供优异的耐水煮性和耐高温高湿性；
- 加成型硅胶-无机材料附着力促进。

使用方法:

- 添加至压敏胶或加成型硅橡胶，确保搅拌均匀，建议添加量为 1~2%；
- 建议胶黏剂 120℃ 以上固化，固化时间视具体产品而定。

包装贮运:

- SK-M01 按 5KG/桶，20KG/箱包装；
- 请室温、通风、避雨防潮下保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
- 自生产日期起，6 个月内使用最佳，超期复检，合格后方可使用。

安全与环保:

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。