

## 有机硅锚固剂 SK-M03

### 产品特性:

- 低气味，无腐蚀性；
- 离型力稳定，离型力影响小；
- 附着力优，剥离力稳定无爬升。

### 技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	无色至微黄透明液体	目测
运动粘度 (mm <sup>2</sup> /s@25℃)	50~200	GB/T 10247-2008
比重 (g/cm <sup>3</sup> )	1.01±0.02	GB/T 2013-2010
折光率 (25℃)	1.44~1.46	GB/T 6488

### 典型应用:

- 加成型硅离型剂-膜材附着力促进以提供优异的耐水煮性和耐高温高湿性；
- 加成型硅胶-无机材料附着力促进。

### 使用方法:

- 添加至离型剂，确保搅拌均匀，建议添加量为 0.1~1%；
- 建议胶黏剂 120℃以上固化，固化时间视具体产品而定。

### 包装贮运:

- SK-M03 按 5KG/桶，20KG/箱包装；
- 请室温、通风、避雨防潮下保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
- 自生产日期起，6 个月内使用最佳，超期复检，合格后方可使用。

### 安全与环保:

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

### 提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。