

离型力调节剂

SK-HS-17

产品特性:

- 无溶剂全反应性聚合物;
- 可有效提高离型剂的离型力;
- 离型力老化爬升小。

技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	无色透明液体	目测
粘度 (mPa.s/25°C)	2000±500	GB/T 10247-2008
比重 (g/cm³)	1.02~1.06	GB/T 4472
折光率 (25°C)	1.41~1.43	GB/T 6488

典型应用:

- 离型膜或离型纸离型力调节;
- 防粘包装。

使用方法:

- 根据离型力的具体需求，确定好离型力调节剂添加量；
- 将离型剂主剂，离型力调节剂和稀释剂依次加入容器搅拌，搅拌均匀后，再依次加入交联剂和锚固剂并搅拌均匀，最后加入催化剂，搅拌均匀即可涂布。

包装贮运:

- SK-HS-17 按 5KG/桶，20KG/箱包装；
- 请室温干燥保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输。

安全与环保:

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。