

离型力调节剂

SK-LS-R2

产品特性:

- 非反应性硅油；
- 可有效降低离型剂的离型力；
- 相容性佳。

技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	无色至微黄透明液体	目测
粘度 (mPa.s@25°C)	200±500	GB/T 10247-2008
折光率 (25°C)	1.452±0.005	GB/T 6488
挥发分 (%)	≤1.0	1150°C/3H 常压烘干

典型应用:

- 无溶剂体系离型剂的轻离型力调节添加剂；
- 适用于防粘包装。

使用方法:

- 根据离型力的需求调整添加量，建议添加量 0.5~2%；
- 将离型剂主剂，离型力调节剂和稀释剂依次加入容器搅拌，搅拌均匀，再依次加入交联剂和锚固剂并搅拌均匀，最后加入催化剂，搅拌均匀即可涂布。

包装贮运:

- SK-LS-R2 按 5KG/桶，20KG/箱包装；
- 请室温、通风、避雨防潮下保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输。

安全与环保:

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。