

离型力调节剂 SK-LS7200P

产品特性:

- 非反应性硅油;
- 可有效降低离型剂的离型力;
- 相容性佳。

技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	无色透明液体	目测
粘度 (mPa.s@25℃)	1800±500	GB/T 10247-2008
折光率 (25℃)	1.420~1.430	GB/T 6488
挥发分 (%)	≤7.0	150℃/3H 常压烘干

典型应用:

- 适用于压敏胶带/标签的离型添加剂;
- 适用于防粘包装。

使用方法:

- 根据离型力的具体需求, 确定好离型力调节剂添加量;
- 将离型剂主剂, 离型力调节剂和稀释剂依次加入容器搅拌, 搅拌均匀后, 再依次加入交联剂和锚固剂并搅拌均匀, 最后加入催化剂, 搅拌均匀即可涂布。

包装贮运:

- SK-LS7200P 按 5KG/桶, 20KG/箱包装;
- 请室温、通风、避雨防潮下保存;
- 本品非易燃易爆品, 按非危险品运输。

安全与环保:

- 使用本品前, 请确保佩戴相应的防护工具, 具体细则请阅读产品物质安全资料;
- 使用后的包装物, 请按当地固废法规处理。

提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料, 所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识, 具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制, 所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整, 如有需要, 可与技术部工程师联系。