

有机硅增粘剂

SK-AP04

产品特性:

- 显著提升加成型硅胶对氨纶纤维、尼龙布、EVA、TPU、PU 等材质的粘接;
- 含“乙烯基”反应型。

技术指标:

检测项目	典型数据	检测标准
外观	黄色透明液体	目测
粘度 (mPa.s/25℃)	8000~12000	GB/T 10247-2008
折光率 (25℃)	1.55~1.56	GB/T 6488
乙烯基含量 (wt%)	1.0~1.5	硫代硫酸钠返滴定法

典型应用:

- 硅胶皮革: PU 或 TPU 选择性自粘液体硅胶;
- 丝印硅胶: 加成型液体硅胶对多种布料的粘接促进。

使用方法:

- 添加至含氢组份, 添加量为硅胶总量的 1~2%;
- 本品对铂催阻聚, 建议适量调整铂催与抑制剂添加量;
- 中高温固化对附着力形成有促进作用, 建议 120℃ 以上固化硅胶。

包装贮运:

- SK-AP04 按 5KG/桶, 20KG/箱包装;
- 请室温、干燥、避光保存;
- 本品非易燃易爆品, 按非危险品运输;
- 自生产日期起, 3 个月内使用最佳, 超期复检合格后方可使用。

安全与环保:

- 使用本品前, 请确保佩戴相应的防护工具, 具体细则请阅读产品物质安全资料;
- 使用后的包装物, 请按当地固废法规处理。

提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料, 所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识, 具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制, 所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整, 如有需要, 可与技术部工程师联系。