

乙烯基 MQ 硅树脂

SK-VR-713P

产品简介：

● 本产品是一种四烷氧基硅烷和三甲基烷氧基硅烷的共水解物。它的分子结构中引入了可与硅氢加成的乙烯基，可以看作是三甲基硅基和部分乙烯基二甲基烷氧基封端的聚硅酸三维网络结构树脂，外观呈白色粉末态。本品具有非常优异的光学透明性，补强性和热稳定性，广泛应用于电子封装，光学涂层等领域的有机硅胶黏剂。

技术指标：

检测项目	典型数据	检测标准/仪器
外观	白色粉末	目测
M/Q 值	0.7~0.8	/
乙烯基含量 (wt.%)	2.40~2.80	硫代硫酸钠返滴定法
堆积密度 (g/cm ³)	0.20~0.30	GB/T 6488
挥发份 (%)	≤ 3.0	150℃/3H 常压烘干

典型应用：

- 硅橡胶补强：作为补强填料提升液态硅橡胶的机械性能；
- 高透明制品：光学透镜等高透明硅胶构件；
- 有机硅皮革：提升硅胶皮革的耐磨性和表面触感。

包装贮运：

- SK-VR-713P 按 25KG 纸桶包装；
- 请室温干燥保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
- 自生产日期起，12 个月内使用最佳，超期复检合格后方可使用。

安全与环保：

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示：

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。