

苯基含氢硅树脂

SK-PHR-06-47

产品简介：

● 本产品为一种苯基含量适中，含活性 Si-H 官能团的硅树脂，具有精准调控的折光率（ 1.47 ± 0.01 ），专为光学透明性与耐高低温协同需求场景设计。其平衡的苯基比例赋予材料优异的热稳定性、高透光率及适中的反应活性，是 LED 封装、光学胶黏剂及精密涂层领域的理想选择。

技术指标：

检测项目	典型数据	检测标准/仪器
外观	无色至微黄透明液体	目测
粘度（mPa.s/25℃）	10~50	GB/T 10247-2008
氢含量（wt.%）	0.60~0.70	HG/T 4804-2015
折光率（25℃）	1.46~1.48	GB/T 6488
挥发份（%）	≤ 3.0	150℃/3H 常压烘干

典型应用：

- 电子电器：LED/COB 封装、PCB 保护涂层、传感器灌封；
- 高温领域：航空航天引擎部件涂层、汽车耐热密封件；
- 光学组件：透镜、光纤涂层、显示屏导光材料；
- 工业防护：耐高温胶黏剂、防腐涂料基材。

包装贮运：

- SK-PVR-06-47 按 200KG/桶包装；
- 请室温、干燥、避光保存；
- 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
- 自生产日期起，12 个月内使用最佳，超期复检合格后方可使用。

安全与环保：

- 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
- 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示：

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。