有机硅增粘剂
SK-AP095

产品特性：

● 显著改善加成型硅胶对氨纶、镀锌镍、硅胶皮革、PA、PET、PI 等材质的粘接；
● 含“氢”反应型。

技术指标：

检测项目	典型数据	检测标准
外观	微浊至透明液体	目测
运动粘度（mm^2/s@25℃）	5~50	GB/T 10247-2008
折光率（25℃）	1.440~1.450	GB/T 6488
氢含量（wt%）	0.20~0.40	HG/T 4804-2015

典型应用：

● 丝印胶：加成型液体硅胶对多种布料的粘接促进；
● 密封胶：用于 CIPG/FIPG 单组份加成型粘接密封胶；
● 架桥剂：热熔型 TPU 和液体硅胶的中间层附着力促进剂。

使用方法：

● 添加至交联剂组分，添加量为硅胶总量的 1~2%；
● 建议 100℃以上固化硅胶，固化时间视具体应用而定。

包装贮运：

● SK-AP095 按 5KG/桶，20KG/箱包装；
● 建议 0~8℃控温存放，本品易水解，开盖未用完请鼓氮干燥；
● 本品非易燃易爆品，按非危险品运输；
● 自生产日期起，3 个月内使用最佳，超期复检合格后方可使用。

安全与环保：

● 使用本品前，请确保佩戴相应的防护工具，具体细则请阅读产品物质安全资料；
● 使用后的包装物，请按当地固废法规处理。

提示：

- 本文件所载是我司认为可靠的资料，所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识，具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制，所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整，如有需要，可与技术部工程师联系。